

Fiche de données techniques

Chicopee® True Confidence™

Description du produit

Chicopee Stretch 'n Dust Light Duty - Oil

Spécifications

Descriptions

| | |
|------------------------|--|
| Code produit | 73153 |
| Code de production | 8742 |
| Style de production | Bonlinn |
| Couleur | Orange |
| Composition | 54 % fibres, 27 % liant, 19 % huile minérale |
| Composition des fibres | 100 % Viscose |

Propriétés

Valeur type

Méthodologie de test

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|---------|
| Poids | 37 GSM | TM1150 |
| Résistance à la traction | 288 N / 12 épaisseurs | TM1005 |
| Résistance à la déchirure | 50 N / 12 épaisseurs | TM 1009 |
| Résistance à la déchirure (mouillé) | 36 N / 12 épaisseurs | TM 1010 |
| Épaisseur | 0,84 mm / 4 épaisseurs | TM 1031 |
| Ramassage de poussière | - | - |

Homologations externes

Laboratoire

Méthodologie de test

Les spécifications des produits fournies sont basées sur les spécifications mentionnées dans cette fiche de données techniques et peuvent varier dans une certaine mesure par élément indiqué.

Version 1, 28-10-2015

Produit fabriqué par PGI Nonwovens B.V. (une société Avintiv) certifiée ISO9001.