



MEDILUX FOUR-DRAP D'EXAMEN H 39 1X9

Lenzuol. Carta

C62653



Détails Techniques

Matière Première	CELLULOSE 100%	Absorption par immers.%(+/- 10)	480	Nr Formats	132
Nr. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	100	Laize Bobine (mt)	50,00
Grammage à Pli (gr/mq)	17,0	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	470	Diamètre Bobine	13,10
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	235	Mandrin	STANDARD
Point de blancheur	85	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	164	Diamètre Mandrin (mm)	39
Méthode de blanchiment	ECF	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	82	Bobines à Paquet	1
Traitement WS	OUI	Laize Format (cm)	39,00	Paquets à Carton	9
Gaufrage	SATIN	Longuer Format (cm)	38,00	EAN Paquet	8022650656538
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	OUI	EAN Carton	18022650656535



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxLxD)	--	Materiél d'Emballage	POLYTHENE	Cartons à Palette	36
Dimensions Carton (cm HxLxD)	41,20x40,10x40,10	Materiél du Carton	CARTON	Cartons à Couche	6
Dimensions Palette (cm HxLxD)	262,20x120,00x80,00	Certification Palette	EPAL	Couche à Palette	6
Volume Carton (m3)	0,0622	Construction Palette	--	Demipalette	No



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.